

접촉각 측정표 (내오염도 측정)

접촉각	1회	2회	3회	4회	평균
금속 (연마한 스텐레스스틸)	48	48	52	51	49.5
녹색도막 (아크릴 우레탄)	63	61	61	67	63
회색도막(코팅) 콘코드(세라믹)	63	60	58	64	62
회색도막 (리벌마이티)	49	50	50	52	50.25
pyrex 소지 (유리같은)	15	18	17	15	16.25
poly ester	61	59	62	64	61.5

※부경대학교 공과대학 도장공학부 이근대 교수 <이학박사>