



# 리벌마이티 L1N

## 다용도 멀티 프라이마 - 난연도료



리벌마이티 L1N은 포름알데히드와 VOC 기준에 적합한 친환경 도료로써 우수한 접착력으로 알루미늄, 스테인레스, FRP, 녹슨 철 등 다양한 소재에 접착이 가능한 다용도 멀티 프라이마 입니다.

### 용도

철재 및 콘크리트용 외부 수성도료(하도)

### 특징

1. 환경 친화적인 도료  
휘발성 유기화합물(VOC)과 포름알데히드 기준에 적합한 친환경성 타입의 도료입니다
2. 강력한 접착력  
소재를 가리지 않는 우수한 접착력으로 불소, 유성 실리콘, P.P이외의 알루미늄, 스테인레스, FRP, 녹슨 철 등 다양한 소재에 접착이 가능합니다

### 포장단위

10Kg

### 사용 희석제

깨끗한 물  
콘크리트를 제외한 소지에는 원액사용

### 보관 및 저장

직사광선을 피하여 상온 5℃이상에서 매 90일 마다 BOX를 한번씩 뒤집어 주세요

### 사양

주 성분	아크릴 에멀전수지
색 상	잉크색
도막외관	반 광
비 중	1.10±0.05
고형분(%)	48~50%
산성도(pH)	7.0±0.5
도장방법	붓, 로라, 스프레이
이론도포면적	13m <sup>2</sup> /Kg : 40마이크론기준
건조시간	지속건조 - 30분 이내 고화건조 - 60분 이내

### 사용시 주의사항

1. 도장 전 소지면의 먼지, 유분, 이물질 등을 깨끗이 제거하여 주십시오.
2. 5℃ 이하에서는 균열이 발생하기 쉬우므로 도장을 피해야 합니다.
3. 사용전 도료를 충분히 교반하여 주십시오.
4. 에어리스 스프레이로 도장시에는 제품의 규사로 인하여 막힘 현상이 일어날 수 있으니, 스프레이 팁을 큰 것으로 도장하거나 L1NS 제품을 사용하여 주십시오.
5. 틈새나 흡은 퍼티로 표면을 조정 후 도장하십시오.
6. 모서리 등에 붓으로 새김질 면과 로울러로 도장한 면의 색상이 차이가 날 수 있으므로 동일 LOT의 제품으로 작업하여야 합니다.
7. 사용한 도료는 반드시 밀봉한 상태로 5℃이상에서 보관하십시오.