



리벌마이티 L4N

기밀성 상도도료 - 난연도료



리벌마이티 L4N는 포름알데히드와 VOC기준에 적합한 친환경 도료로써 은폐력과 뛰어난 세척력이 가능한 도료로써, 내각종 소재의 마감재로 사용되는 수성 탄성도막 도료입니다.

용도

철재 및 콘크리트용 외부 수성도료(상도)

특징

1. 환경친화적인 도료
휘발성 유기화합물(VOC)과 포름알데히드 기준에 적합한 친환경성 타입의 도료입니다

포장단위

10Kg

사용 희석제

원액사용(백색은 최대 3% 희석가능)

보관 및 저장

직사광선을 피하여 상온 5℃이상에서 매 90일마다 BOX를 한번씩 뒤집어 주세요.

사양

주 성분	아크릴 에멀전수지
색상	회색(Silver, Dark) 주문색상
도막외관	유광
비중	1.10±0.05
고형분(%)	44~46%
산성도(pH)	7.0±0.5
도장방법	붓, 로라, 에어 스프레이
이론도포면적	11 m ² /Kg :40마이크론기준
건조시간	지촉건조 - 30분 이내 고화건조 - 60분 이내

사용시 주의사항

1. 도장 전 소지면의 먼지, 유분, 이물질 등을 깨끗이 제거하여 주십시오.
2. 5℃ 이하에서는 균열이 발생하기 쉬우므로 도장을 피해야 합니다.
3. 사용전 도료를 충분히 교반하여 주십시오.
4. 희석은 깨끗한 물로 도장부위에 맞게 도장사양서를 참조하여 희석하십시오.
5. 틈새나 홈은 퍼티로 표면을 조정 후 도장하십시오.
6. 모서리 등에 붓으로 새김질 면과 로울러로 도장한 면의 색상이 차이가 날 수 있으므로 동일 LOT의 제품으로 작업하여야 합니다.
7. 사용한 도료는 반드시 밀봉한 상태로 5℃이상에서 보관하십시오.