

리벌마이티 SC-100N

수생타입의 차열도로



■ 개요

리벌마이티 SC-100N은 고내후성의 기밀성 아크릴 에멀전 수지에 태양광의 근적외선을 효율적으로 반사시키는 특수세라믹과 빛 에너지를 반사 및 방사하는 기능 안료를 사용한 내오염성이 강한 고효율의 수생 차열도로입니다.

■ 용도

- 공장, 창고, 주택, 빌딩등의 지붕 및 벽면
- 기타 차열 및 단열을 필요로 하는 장소

■ 특징

1. 열반사 및 내오염성이 우수하다.
2. 우수한 내광성 및 단열성
3. 내구성이 우수하다.
4. 열전도율이 매우 낮다.
5. 이끼방지 및 내곰팡이성

■ 사양

주 성분	아크릴 에멀전 수지	도료형태	1액형
색 상	백색	도장방법	붓, 로라, 스프레이
광택	무광, 유광	이론도포면적	5m ² /Kg
비 중	1.0±0.1	추천도막두께	200μm
고형분(%)	63~67%	지축건조(20℃)	60분 이내
점도(mPa.s)	45,000±5,000	재도장간격(20℃)	6시간 이상

■ 사용 의석제

원액 사용

■ 포장단위

10Kg

■ 보관 및 저장

상온 5℃ 이상에서 직사광선을 피하고, 얼지 않도록 보관하십시오.
매 90일 마다 BOX를 한번씩 뒤집어 주세요.

■ 사용시 주의사항

1. 도장 전 소지면의 먼지, 유분, 이물질 등을 깨끗이 제거하여 주십시오.
2. 5℃ 이하에서는 균열이 발생하기 쉬우므로 도장을 피해야 합니다.
3. 사용전 도료를 충분히 교반하여 주십시오.
4. 틈새나 흠은 퍼티로 표면을 조정 후 도장하십시오.
5. 모서리 등에 붓으로 새김질면과 로울러로 도장하면 색상이 차이가 날 수 있으므로 동일 LOT의 제품으로 작업하여야 합니다.
6. 사용한 도료는 반드시 밀봉한 상태로 5℃ 이상에서 보관하십시오.
7. 도장 기기는 사용 후 깨끗한 물로 세척하여 보관하십시오.